

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Sprayplaster FC

63410

ОПИСАНИЕ

Sprayplaster FC – готовая к применению тонкослойная шпатлевка белого цвета на акриловой основе для окончательной подготовки поверхности под окраску и нанесение любых декоративных покрытий. Sprayplaster FC является элементом системы шпатлевок Terraco Sprayplaster. Sprayplaster FC специально разработан для механизированного нанесения.

СВОЙСТВА

- Готовая к применению шпатлевка на основе смеси акриловых полимеров и точно градуируемых наполнителей
- Подходит для окончательной подготовки поверхностей под все виды отделки при работах внутри помещений
- Толщина нанесения до 2 мм
- Размер наполнителя – 60 мкм
- Обладает высокой адгезией и низкой усадкой
- Быстро сохнет, не отслаивается
- Паропроницаем
- Применение с помощью средств механизации позволяет повысить скорость выполнения работ и снизить трудозатраты раза по сравнению с ручным способом нанесения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Sprayplaster FC – применяется на объектах любого назначения в качестве финишной выравнивающей шпатлевки для окончательной подготовки стен перед окраской, приклеиванием обоев и нанесением декоративной отделки. Наносится на предварительно выровненную поверхность основания, в том числе с использованием базовой шпатлевки Sprayplaster BC.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Sprayplaster FC должны быть защищены с применением малярной ленты.

Может наноситься на ранее зашпатлеванные и окрашенные дисперсионными красками поверхности, пазогребневые плиты, стеклохолст, основания из листовых материалов (ГКЛ, Аквапанель и пр.), цементосодержащие и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности.

Нанесенные в качестве выравнивающего слоя базовые шпатлевки, в том числе Sprayplaster BC, должны иметь необходимую прочность и обладать несущей способностью.

14.04.2022



Сильно впитывающие штукатурки (цементные цементно-известковые основания), а также старые ослабленные основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой Террагрунт Maxi или грунтовок-концентрата Terrabond A, разведенной водой в пропорции 1 : 5.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед нанесением Sprayplaster FC необходимо предварительно перемешать. В случае необходимости, допускается его разбавление водой не более 2 %

Sprayplaster FC наносится с помощью распылителя и разравнивается с помощью широкого стального шпателя или специального правила. Избыток материала со шпателя может быть возвращен обратно в емкость и использован для последующего нанесения. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания каждого слоя не менее 4 часов. Время полного высыхания и отверждения – 24 часа. Суммарная толщина нанесения составляет до 2 мм. Шлифование поверхности Sprayplaster FC, в случае необходимости, рекомендуется выполнить в течении 24-48 часов после нанесения.

При нанесении Sprayplaster FC на потолочные поверхности, последний слой материала может не разравниваться, а быть оставлен в качестве окончательной текстуры поверхности в виде капельного набрызга. В случае остановки работ на непродолжительное время, форсунку и соплодержатель рекомендуется поместить в воду, а оставшийся в емкости Sprayplaster FC покрыть сверху тонким слоем воды, который следует удалить перед возобновлением выполнения работ.

Работы рекомендуется выполнять при температурах выше +10°C и влажности, не превышающей 80%. Высокая влажность и пониженные температуры могут существенно замедлить процесс высыхания и твердения. Выполнение работ при температуре ниже +5°C – не допускается!
После работы вымыть инструменты и оборудование вымыть водой.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Sprayplaster FC производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах или мешках по 25 кг.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах в отсутствии воздействия солнца и источников тепла. Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев. Хранить в месте, недоступном для детей.

Sprayplaster FC выдерживает до 5 циклов замораживания при транспортировке. Размораживание материала производится естественным образом, без использования дополнительного внешнего нагревания. После размораживания, перед выполнением работ материал рекомендуется тщательно перемешать до образования однородной массы.

После окончания работ инструменты и оборудование вымыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая к применению полимерная шпатлевка для внутренних работ для финишного выравнивания поверхности
Состав	Акриловые сополимеры, микронизированный мрамор, вспомогательные добавки, загуститель, вода
Цвет	Белый
Температура применения	+5±30°C
Транспортировка	Допускается до 5 циклов замораживания
Толщина нанесения	До 2,0 мм
Расход	0,5 - 1,5 кг/м ² , в зависимости от состояния поверхности или 1,65-1,75 кг/мм ²
Разведение	В случае необходимости водой до 2%
Оборудование для нанесения	Шпаклевочное оборудование для безвоздушного нанесения
Хранение	18 месяцев в сухих условиях при положительных температурах, в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия источников тепла и солнца
Упаковка	Пластиковые ведра/ пластиковые мешки по 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terrace.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 411 392,
sales.info@terrace.ru