

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Terracoat Excel 1,0 мм	61466
Terracoat Excel 1,5 мм	61436
Terracoat Excel 2,0 мм	61410
Terracoat Excel 2,5 мм	61414

ОПИСАНИЕ

Terracoat Excel - это готовое к применению финишное декоративное штукатурное покрытие на акриловой основе с бороздчатой текстурой типа «короед». Материал обеспечивает уникальное сочетание качественной архитектурной отделки с экономичностью, высоким декоративным эффектом и долговечностью, обладает хорошей адгезией к большинству типов внешних и внутренних поверхностей, характеризуется прекрасными водоотталкивающими свойствами, эластичностью, устойчивостью к механическим воздействиям и трещинообразованию.

Материал предлагается в виде 4 фракций: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе акриловых сополимеров
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Имеет высокий декоративный эффект и выразительность
- Характеризуется механической прочностью и долговечностью
- Водонепроницаем и эластичен
- Отличается превосходной адгезией к разным типам строительных оснований
- Экологически безопасен, на водной основе
- Рекомендован для применения в регионах с экстремальными климатическими условиями

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Terracoat Excel может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, гипсокартона, плоского шифера, подготовленных с применением соответствующих материалов Террако. Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Не допускается применение на поверхностях, окрашенных масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками.

Применяем в СФТК с пенополистирольным утеплителем в качестве защитно-декоративного покрытия.

10.03.2022



+5/+30°C

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Terracoat Excel должны быть защищены.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Maxi.

Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой грунтовкой Террако Антиплесень.

Перед нанесением покрытия основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой Террагрунт Белый, (или иной рекомендованной из ассортимента Террако). Грунтование может выполняться с помощью валика или краскопульты. При использовании покрытия Terracoat Excel, обязательно рекомендуется применять грунтовку Террагрунт Белый, колерованную в цвет покрытия.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды. Материал наносится на основание с помощью нержавеющей кельмы слоем толщиной в «одно зерно». Для получения внешнего вида покрытия, нанесенный Terracoat Excel равномерно разравнивается по поверхности основания, а затем аккуратно затирается с помощью пластиковой гладилки для получения на поверхности борозд линейной или круговой направленности в зависимости от желаемого текстурного рисунка.

Во избежание сухих краев, нанесение Terracoat Excel следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Окончательный внешний вид текстуры нанесенного покрытия формируется после высыхания.

Нанесение Terracoat Excel допускается выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и температурах основания и окружающей среды +5- +30 °С. Низкие температуры и высокая влажность могут существенно увеличивать время окончательного твердения и высыхания покрытия.

Время начального высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет около 5-6 часов. Время полного высыхания-24 часа.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать

материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства, которые указываются на упаковке.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Terracoat Excel	Расход (кг / м²)	Инструмент
1,0 мм	1,2-1,3	Кельма
1,5 мм	1,5-1,8	Кельма
2,0 мм	2,3-2,6	Кельма
2,5 мм	2,7-3,1	Кельма

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Terracoat Excel выпускается в пластиковых ведрах по 25кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода при температуре +5- +30 °С. Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное финишное полимерное покрытие на основе акрилового связующего
Внешний вид покрытия	Матовое покрытие с бороздчатой текстурой с линейной или круговой направленностью
Варианты зернистости	1,0, 1,5, 2,0, 2,5 мм
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Изначально - белый
Колеровка	Колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, допускается добавление воды до 5%
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	С помощью металлической кельмы
Текстурирование	С помощью пластиковой терки-гладилки
Время высыхания (при 20±2 °С)	Начальное высыхание - 4-6 часов, полное высыхание – 24 часа
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного и теплового воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра 25 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru