

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Terracoat Sahara 1,0 мм	61521
Terracoat Sahara 1,5 мм	61523
Terracoat Sahara 2,0 мм	61525
Terracoat Sahara 2,5 мм	61527

ОПИСАНИЕ

Terracoat Sahara- готовое к применению финишное декоративное штукатурное покрытие на акриловой основе с равномерной наполненной зернистой текстурой типа «шуба» с эффектом песчаной поверхности.

Материал обеспечивает сочетание качественной архитектурной отделки с экономичностью, простотой нанесения и долговечностью, обладает превосходной адгезией к большинству типов внешних и внутренних строительных поверхностей, характеризуется прекрасными водоотталкивающими свойствами, повышенной эластичностью, устойчивостью к механическим воздействиям и трещинообразованию. Материал предлагается в 4 фракциях: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе водных сополимеров акрила
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Имеет отличную декоративность и выразительность
- Механически прочен и долговечен
- Характеризуется водонепроницаемостью и эластичностью
- Имеет высокую адгезию к разным типам строительных оснований
- Экологически безопасен, на водной основе
- Рекомендован для применения в регионах с экстремальными климатическими условиями

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Terracoat Sahara может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, гипсокартона, плоского шифера подготовленных с применением соответствующих материалов Террако. Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность. Не допускается применение Terracoat Sahara на поверхностях, окрашенных масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками. Применен в СФТК с пенополистирольным утеплителем в качестве защитно-декоративного покрытия.

10.03.2022



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Terracoat Sahara должны быть защищены.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Махи. Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

Перед нанесением покрытия основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой Террагрунт Белый, или иной рекомендованной из ассортимента Террако. Грунтование может выполняться с помощью валика краскопульт. При необходимости, грунтовка может быть заколерована в цвет покрытия.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды. Материал наносится на основание с помощью нержавеющей кельмы слоем толщиной в «одно зерно». Для получения внешнего вида покрытия, нанесенный Terracoat Sahara равномерно разравнивается по поверхности основания и аккуратно затирается круговыми движениями с помощью пластиковой гладилки до получения однородной текстуры поверхности. Во избежание сухих краев, нанесение Terracoat Sahara следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Окончательный внешний вид текстуры нанесенного покрытия формируется после высыхания.

Нанесение Terracoat Sahara допускается выполнять в сухих условиях, нормальной влажности воздуха и температурах основания и окружающей среды +5- +30°C. Низкие температуры и высокая влажность могут существенно увеличивать время окончательного твердения и высыхания покрытия.

Время начального высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет около 5-6 часов. Время полного высыхания-24 часа.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства, которые указываются на упаковке.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Terracoat Sahara	Расход (кг / м ²)	Инструмент
Sahara 1,0 мм	1,5-1,7	Кельма
Sahara 1,5 мм	2,3-2,7	Кельма
Sahara 2,0 мм	3,0-3,4	Кельма
Sahara 2,5 мм	3,5-4,0	Кельма

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Terracoat Sahara выпускается в пластиковых ведрах по 25 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода при температуре +5- +30 °С. Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное финишное полимерное покрытие на основе акрилового связующего
Внешний вид покрытия	Матовое покрытие с однородной сглаженной зернистой текстурой типа «шуба» с эффектом песка
Варианты зернистости	1,0, 1,5, 2,0, 2,5 мм
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Изначально - белый
Колеровка	колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, допускается добавление воды до 5%
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	С помощью металлической кельмы
Текстурирование	С помощью пластиковой терки- гладилки
Время высыхания (при 20±2°C)	Начальное - 4- 6 часа при нормальных условиях. Полное – 24 часа
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного и теплового воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра 25кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru