

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Gravitex Roller

61772

ОПИСАНИЕ

Gravitex Roller – готовое к применению покрытие на акриловой основе в виде структурной краски с низкой сглаженной текстурой типа - “шагрень”.

Материал относится к бюджетной линейке акриловых текстурных штукатурок Террако, что обеспечивает сочетание высокой декоративности с экономичностью отделки.

Получаемое покрытие обладает: высокой адгезией, прочностью, гибкостью, устойчивостью к ультрафиолету, образованию плесени и грибка, что обеспечивает материалу высокую долговечность.

Выпускается в белом цвете или в базе для самостоятельной колеровки.

СВОЙСТВА

- На основе акриловых сополимеров
- Привлекательный внешний вид
- На водной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасен
- Низкий расход, простота нанесения
- Образует привлекательное структурное покрытие
- Пригоден для наружных и внутренних работ
- Хорошая водонепроницаемость и эластичность
- Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям
- Низкая себестоимость отделки поверхности
- Имеет длительный срок эксплуатации
- Колеруется в широкий спектр цветов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Gravitex Roller может применяться при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, гипсокартона, плоского шифера, а также может использоваться непосредственно при нанесении на стены из бетона, кирпича, в том числе силикатного, ячеистого бетона подготовленных с применением соответствующих материалов Террако.

Допускается также наносить материал на старые стены, окрашенные матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Gravitex Roller не подлежит нанесению на поверхности, окрашенные масляными красками, лаками или красками, изготовленными на основе мела.

Применение Gravitex Roller в качестве декоративно-отделочного слоя является оптимальным выбором для отделки стен МОП (мест общего пользования), технических, технологических складских и служебных помещений, ограждений, отделки стен открытых и закрытых паркингов.

10.04.2022



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Gravitex Roller должны быть защищены.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Махи. Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил. При наличии условий для повторного появления поражения поверхности, рекомендуется дополнительно обработать антигрибковой грунтовкой Террако ALC Primer.

Перед нанесением покрытия основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой Террагрунт Белый, или иной рекомендованной из ассортимента Террако.

В связи с малой и неравномерной толщиной покрытия Gravitex Roller, грунтовку рекомендуется применять заколерованной в цвет покрытия.

Грунтование может выполняться с помощью валика, или краскопульты.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести материал до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды, но не более 5%.

Для нанесения Gravitex Roller используют малярные валики с разной длиной ворса. Формирование структуры покрытия производится одновременно с нанесением материала.

Во избежание образования сухих краев, нанесение Gravitex Roller необходимо производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Расход Gravitex Roller сильно зависит от применяемого инструмента для нанесения и создаваемой на поверхности фактуры и колеблется в пределах 0,7 – 1,2 кг/м².

Время полного высыхания нанесенного материала составляет 3-4 часа.

Нанесение покрытия Gravitex Roller рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности воздуха не более 80% и при температурах основания и окружающей среды +5-+30°C, при отсутствии ветра и прямого солнечного воздействия на поверхность. Низкие температуры и высокая влажность могут существенно увеличить время окончательного твердения и высыхания покрытия.

После работы вымыть инструменты и оборудование водой.

Во избежание различия оттенков, при окрашивании поверхности материалом одного цвета, важно, чтобы весь объем материала был одной и той же партии выпуска. При дозаказе цветного материала обязательным условием является заказ на подгонку цвета к предыдущей партии материала. Номер партии и дата производства указываются на упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При выполнении работ рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки и маску. Избегать длительного контакта с кожей. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Gravitex Roller выпускается в пластмассовых ведрах по 25 кг. Хранить материал в сухих условиях в заводской оригинальной упаковке на деревянных поддонах в отсутствие воздействия источников тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +30°C. Невскрытая упаковка может храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Декоративное финишное покрытие для наружного и внутреннего применения
Внешний вид покрытия	Матовое структурное окрасочное покрытие с очень низкой текстурой типа «шагрень»
Состав	Акриловый сополимер на водной основе, минеральные фракционированные наполнители, пигменты устойчивые к воздействию ультрафиолета и атмосферным воздействиям, бактерицидные и антикоррозионные добавки
Цвет	Белый. Колеруется по цветовой палитре «Terraco Colours»
Разбавление	Готов к применению, допускается незначительное разбавление водой
Морозостойкость	F75
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Малярный валик со средним или низким ворсом
Текстурирование	Малярный валик со средним или низким ворсом
Допустимое разбавление водой	Не более 5% воды от общей массы материала
Рекомендуемые температуры нанесения	+5 - +30°C
Температуры транспортировки	При положительных температурах
Расход	0,7-1,2 кг /м ²
Время высыхания	3-4 часа при нормальных условиях
Условия хранения	При температуре от +5°C до +30°C, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластмассовые ведра по 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru