

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Handycoat Exterior

63250

ОПИСАНИЕ

Handycoat Exterior - готовая к применению полимерная быстросохнущая фасадная шпатлевка для финишного выравнивания разнообразных минеральных поверхностей, позволяет получить высококачественную поверхность, пригодную для финишного окрашивания и нанесения декоративных покрытий. Благодаря подобранному составу связующих, наполнителей и специальных добавок получаемое покрытие отличается повышенной прочностью и влагостойкостью, не отслаивается, сохраняет свои свойства в течении всего срока эксплуатации.

СВОЙСТВА

- Легко наносится, имеет низкую усадку
- Готов для ручного нанесения
- Обладает высокой адгезией, проницаем для водяного пара
- Перекрывает волосяные трещины, препятствует появлению новых
- Быстро сохнет, практически без запаха
- Долговечен, сохраняет свои свойства в течении всего срока эксплуатации
- Имеет высокую атмосферостойкость и стойкость к щелочной среде
- Может применяться внутри помещений
- Наносится слоем толщиной до 2 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Handycoat Exterior – применяется для финального выравнивания и создания высококачественной поверхности под окраску на фасадах. Предназначен, прежде всего, для нанесения на различные минеральные основания. Шпатлевка Handycoat Exterior пригодна для нанесения на бетон, старые и новые оштукатуренные поверхности, основания, окрашенные дисперсионными красками. Handycoat Exterior может наноситься на основания, имеющие повреждения в виде волосяных трещин.

Handycoat Exterior может применяться внутри зданий, главным образом, при работах в помещениях с повышенной влажностью, таких как санузлы и кухни. Может использоваться для ремонта незначительных повреждений на поверхности стен и потолков, а также декоративных элементов, молдингов и лепнины, в том числе деревянных.

Материал не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, на пластмассовые и металлические поверхности.

16.03.2022



Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Handycoat Exterior должны быть защищены с применением малярной ленты.

Основания должны обладать достаточной несущей способностью, очищены от пыли, жира, следов битума и других веществ снижающих адгезию шпатлевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Перепад уровня поверхности не должен превышать 1,5 мм. Неровности, превышающие допустимые, должны быть предварительно выровнены с помощью шпатлевки Handycoat Exterior Coarse или подходящим ремонтным штукатурным составом Terramix. Время высыхания ремонтного слоя зависит от толщины нанесенного слоя и внешних условий.

Сильно впитывающие штукатурки, в том числе гипсовые и цементно-известковые, а также старые ослабленные основания, рекомендуется предварительно обработать грунтовками глубокого проникновения, например, Terraгрунт Maxi, или приготовленной на основе грунтовки-концентрата Terrabond A.

Количество требуемых слоев грунтования зависит от состояния поверхности основания и свойств материалов из которых оно выполнено.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Шпатлевка Handycoset Exterior готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом.

Материал поставляется готовым для ручного нанесения. Может наноситься слоями толщиной до 2 мм при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя в течении 4-8 часов.

При необходимости, допускается добавление в материал воды не более 5%, после чего материал тщательно перемешивается до образования однородной массы. После разведения, материал пригоден для нанесения с использованием средств механизации.

Излишнее разбавление шпатлевки не допускается и может приводить к снижению ее прочности, ухудшению адгезии с основанием и неравномерной усадке.

В связи с тем, что материал при высыхании быстро набирает прочность, шлифовку заключительного слоя рекомендуется начинать сразу же, как станет это возможным, а именно спустя 4-5 часов при нормальной температуре и влажности, и завершить не позднее 24 часов после начала нанесения. Ручное зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено. Учитывая высокую прочность получаемого покрытия, для шлифования рекомендуется использовать специальное шлифовальное оборудование.

Работы рекомендуется выполнять при температурах +10-+30°C и при нормальной влажности, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия. Не допускается нанесение при температурах ниже 5°C. После работы инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Handycoset Exterior производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах по 5 по 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах в отсутствии воздействия источников тепла и солнца.

Замораживать материал во время хранения и транспортировки – не допускается!

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая к применению полимерная финишная шпатлевка для фасадных работ
Тип связующего	На основе акриловых сополимеров на водной основе
Цвет	Белый
Морозостойкость	Не морозостойчива
Температура применения	Минимально допустимая +5°C, рекомендуемая +10+30° C
Токсичность	Не токсичная, почти без запаха
Толщина нанесения	Толщина слоя до 2 мм
Разведение	В случае необходимости водой до 5 %
Шлифование	Рекомендуется не позже 24 часов после нанесения
Расход	0,5-1,5 кг/м ² или 1,65-1,8 кг/м ² /мм в зависимости от состояния поверхности
Срок хранения	18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия источников тепла и солнца при допустимой температуре +5+30°C
Упаковка	Пластиковые ведра по 5 и 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 411 392,
sales@terraco.ru