

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Террамикс Гладкий Белый

77115

ОПИСАНИЕ

Террамикс Гладкий – тонкослойная шпатлевочная смесь на основе цемента и очень мелких фракций наполнителя, может применяться на внешних и внутренних поверхностях для мелкого ремонта основания и получения прочной и идеально гладкой подготовленной поверхности под отделку, обладающей водоотталкивающими свойствами и пригодной для нанесения краски, декоративных покрытий и оклеивания обоями.

Террамикс Гладкий содержит гидравлические и органические связующие, обеспечивающие ему хорошее сцепление с разными типами поверхности.

СВОЙСТВА

- Шпатлевочная ремонтная смесь
- Для применения снаружи и внутри зданий
- Для предварительного и финишного выравнивания поверхности
- Толщина нанесения 0-2 мм
- Для нанесения ручным и механизированным способом
- Обладает прекрасной адгезией
- Высокие водоотталкивающие свойства
- Высокая устойчивость к трещинообразованию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Террамикс Гладкий предназначен для ремонта и выравнивания существенных неровностей с нанесением слоя толщиной до 2 мм на стены из монолитного и ячеистого бетона, а также для окончательной подготовки предварительно выровненных ранее стен с помощью Террамикс Крупнозернистый, Террамикс Мелкозернистый или иных штукатурных составов.

Может быть использован в качестве единственного слоя для окончательного выравнивания поверхности под наклейку обоев, нанесения текстурных декоративных покрытий, а также получения абсолютно гладкой поверхности под окраску.

05.07.2018



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Очистить поверхность основания от осыпающихся частиц, пыли, грязи, жира, масла и краски, и иных инородных загрязнений.

Впитывающие и пористые основания перед нанесением Террамикс Гладкий необходимо смочить водой.

Пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Тетрагрунт Махи.

Тщательно смешать в течение 3-5 минут Террамикс Гладкий, добавив рекомендованное количество воды, с использованием миксера или с помощью ручной мешалки. Спустя 5 минут смесь повторно перемешать и использовать по назначению.

При нанесении на сильно пористые адсорбирующие поверхности, а также для наружных работ в районах с суровыми климатическими условиями вместо воды при затворении Террамикс Гладкий рекомендуется использовать раствор Тетрабонд А с водой в пропорции 1:10-1:15.

При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Тетрастерил, после чего, в качестве грунтовки, рекомендуется обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Тетрако Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Террамикс Гладкий наносится на стену кельмой и выравнивается стальным шпателем. При необходимости получения минимально тонкого слоя используется способ нанесения “на сдир”. Для получения идеально гладкой поверхности покрытия, прошедший первоначальное твердение, Террамикс Гладкий затирается с помощью кельмы из плотного полиуретана. Во время затирания поверхности инструмента необходимо увлажнять водой. Для получения абсолютно гладкой поверхности покрытия удалить с помощью мягкой кисти все отделяющиеся частицы с поверхности высохшего Террамикса.

При механизированном нанесении готовый раствор Террамикс Гладкий нельзя оставлять в оборудовании для его механизированного нанесения без применения более чем на 30 минут.

Внимание! Рекомендуется смачивать поверхность нанесенного материала водой во время первых 48 часов, чтобы обеспечить качественную усадку, а также обеспечивать ее защиту от прямого воздействия солнца и ветра, вызывающих ускоренное высыхание нанесенного материала.

Общие рекомендации:

- Работы по нанесению следует выполнять при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности не выше 80%
- Не выполнять работы под прямым солнечным воздействием и при сильном ветре

БЕЗОПАСНОСТЬ

При взаимодействии с водой обладает выраженными щелочными свойствами. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Террамикс Гладкий производится в сером цвете и поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 12 месяцев.

Хранить на паллетах в сухих условиях, в отсутствие воздействия влаги, предпочтительно при положительных температурах.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая ремонтная и шпатлевочная сухая смесь
Связующие	Гидравлические и органические связующие
Цвет	Белый
Насыпная плотность кг/дм ³	Около 1100 кг/м ³
Максимальный размер зерен наполнителя	Не более 60 мкм
Токсичность	Отсутствует
Количество воды для затворения	0,32-0,38 л/кг сухой смеси (~8,0-9.5 л / 25 кг сухой смеси)
Плотность рабочей смеси	Около 1850 кг/м ³
Температура применения	+5 +35 °C
Адгезия к бетону (через 28 суток)	Более 0,5 МПа
Процент усадки	Не более 0,15 %
Время использования приготовленного раствора	Не более 2-х часов
Температура эксплуатации	-50 +70 C°
Расход	Около 1,1-1,3 кг/м ² /мм толщины
Срок хранения	12 месяцев в сухих условиях на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Многослойные бумажные мешки по 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 411 392,
sales@terraco.ru