

ХЭНДИКОАТ ЛЕГКОГО ЗАТИРАНИЯ ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Handycoat Ez-Skim

63123

ОПИСАНИЕ

Handycoat Ez-Skim - готовая к применению высококачественная тонкослойная шпатлевка для финишного выравнивания внутренних поверхностей в сухих помещениях и подготовки их под любой вид финишной отделки. Благодаря подобранному составу связующих, наполнителей и специальных добавок отличается повышенной пластичностью, удобством и легкостью при нанесении

СВОЙСТВА

- Отличается особой легкостью нанесения и шлифовки
- Для помещений с сухим режимом эксплуатации
- Готова к применению для ручного нанесения
- Удобен для нанесения на сложные конфигурации стен и потолочные конструкции
- Обладает высокой адгезией и низкой усадкой
- Быстро сохнет, практически не имеет запаха
- Демонстрирует высокую укрывающую способность и прекрасную пластичность
- Может наноситься слоем толщиной до 2 мм
- Проницаема для водяного пара
- Выдерживает 10 циклов замораживания/размораживания. Общей продолжительностью не более 14 дней
- При разбавлении водой может наноситься

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Handycoat Ez-Skim – применяется для выравнивания и создания высококачественной поверхности под окраску, наклейку обоев и нанесение декоративных покрытий. Handycoat Ez-Skim может наноситься на ранее зашпатлеванные и окрашенные дисперсионными красками поверхности, пазогребневые плиты, стеклохолст, основания из листовых материалов (ГКЛ, Аквапанель и пр.), цементосодержащие и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности. Допускается нанесение на проблемные основания с повреждениями в виде “волосных” трещин. Handycoat Ez-Skim обладает высокой эластичностью и удобством в нанесении, предпочтителен для выравнивания потолков и сложных архитектурных поверхностей помещения.

Материал не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, на пластмассовые и металлические поверхности.

15.03.2022



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Handycoat Ez-Skim должны быть защищены с применением малярной ленты.

Основания должны обладать достаточной несущей способностью, очищены от пыли, жира, следов битума и других веществ снижающих адгезию шпатлевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Перепад уровня поверхности не должен превышать 1,5 мм. Существенные неровности должны быть предварительно выровнены подходящим ремонтным штукатурным составом Terramix или с помощью базовых шпатлевок. Время высыхания ремонтного слоя зависит от толщины нанесенного слоя и внешних условий.

Рекомендованная остаточная влажность основания, на которое наносится шпатлевка для цементных штукатурок и бетона составляет не более 4%, для гипсовых подложек - не более 1%.

Сильно впитывающие штукатурки, в том числе гипсовые и цементно-известковые, а также старые ослабленные основания рекомендуется предварительно обработать грунтовками глубокого проникновения, например, Тетрагрунтом Макси, или приготовленным раствором грунтовки-концентрата Terrabond A.

Количество требуемых слоев грунтования зависит от состояния поверхности основания и свойств материалов из которых оно выполнено.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Handycoat Ez-Skim готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом.

Материал наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

Шлифовку поверхности рекомендуется начинать сразу же после ее высыхания и выполнить в течении 24 часов после нанесения. Возможность простого ручного и комфортного шлифования сохраняется и в более поздние сроки.

Работы рекомендуется выполнять при температурах 10-30°C и при нормальной влажности, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия. Не допускается нанесение при температурах ниже 5°C.

При необходимости, допускается добавление в материал воды не более 5%, после чего материал тщательно перемешивается до образования однородной массы.

Излишнее разбавление водой шпатлевки не допускается, может приводить к снижению адгезии с основанием и неравномерной усадке.

После разведения, материал пригоден для нанесения с использованием средств механизации, а также для нанесения с помощью специального валика.

После работы инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Handycoat Ez-Skim производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах по 3,5 и 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах в отсутствии воздействия источников тепла и солнца.

Допускается кратковременное замораживание сроком не более 14 дней. После возможного замораживания во время транспортировки материал поместить в теплое помещение на время для размораживания естественным образом. Использовать нагревательные приборы или погружение в горячую воду для размораживания материала не допускается! После размораживания, перед выполнением работ материал необходимо тщательно перемешать до образования однородной массы.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая к применению полимерная шпатлевка для внутренних работ с улучшенной способностью к нанесению и шлифованию
Тип связующего	На основе акриловых сополимеров на водной основе
Цвет	Белый
pH	8,0-9,0
Температура применения	Минимально допустимая - +5° C, рекомендуемая 10-30° C
Толщина нанесения	Максимально до 2-х мм
Морозостойкость	До 10 циклов
Разведение	В случае необходимости водой до 5 %
Шлифование	Рекомендуется не позже 24 часов после нанесения
Расход	В среднем 0,5-1,5 кг/м²(или 1,65-1,80 кг/м²/мм)
Срок хранения	18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия источников тепла и солнца при допустимой температуре +5+30° C
Упаковка	Пластиковые ведра по 3,5 и 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru