

Terracoat Granule, kullanıma hazır, akrilik esaslı, desenli dış cephe kaplamasıdır. Terracoat Granule, kontrplak, betopan, antipas uygulanmış çelik, alçılı ve çimentolu sıva, beton ve benzeri iç ve dış yüzeylere güvenle uygulanabilir. Terracoat Granule, çöl iklimi gibi yüksek ve kuzey iklimi gibi düşük ısı şartlarının yaşandığı aşırı iklim koşulları için özel olarak formüle edilmiştir.

ÖZELLİKLER

Terracoat Granule, öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış dolgular, saf akrilik bağlayıcılar ve elastik özellikler kazandıran, ömrünü uzatan, solmaya ve kirlenmeye karşı direncini arttıran katkılardan oluşmaktadır. Mala ile uygulanabilen kaplama, 1 ve 2 mm olmak üzere 2 farklı granül yapıda üretilmektedir. Değişken hava şartlarının yıpratıcı etkilerine son derece dayanıklıdır.

KULLANIM ALANI

Terracoat Granule, konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların beton, sıva, tuğla, kontrplak, galvaniz veya antipas uygulanmış metal gibi her türlü yeni ve eski cephe yüzeylerinin boyanmasında güvenle kullanılır. Dokusu sayesinde hafif yüzey hataları ve kılcal çatlakların kapatılmasında kullanışlıdır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat Ex-C/Ex-F ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlamaya başlamadan önce kurumaya bırakın.

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya iki kat Terrastar P ile yüzeyi astarlayınız. Astarlama, malzeme tüketimini azaltır, boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar ve yüzeyde alkali bariyeri oluşturarak alkaliden dolayı oluşabilecek solma ve dökülmelerin önüne geçer.

UYGULAMA

Terracoat Granule, kullanıma hazır olup, çelik mala ile doğrudan cepheye uygulanır. Perdahlama işlemi plastik mala ile yapılır. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Renk farklılıklarının oluşmaması için aynı cephede aynı karışım numaralı malzeme kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C altında olmamalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terracoat Granule 25 kg plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı desenli dış cephe kaplaması
Bağlayıcılar	Saf akrilik
Pigmentler	Alkali ortam ve UV ışın etkisinde solmayan, hava şartlarına ve kirlenmeye dirençli
Standardı	TS 7847
Kuru Film Kalınlığı	Sınıf E5
Tane Boyutu	Sınıf S4
Su Buharı Aktarım Hızı	Sınıf V2
Su Aktarım Hızı	Sınıf W2
Çatlak Örtme Özelliği	Sınıf A0
Karbon Dioksit Geçirgenliği	Sınıf C0
Küf Gelişim Direnci	K2 (Genel amaçlar için)
Renk	Terraco renk kartelâsı
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Yoğunluk	Granule 1 mm: 1,8 g/m ³ Granule 2 mm: 1,9 g/m ³
pH	8-9
Tüketim	Granule 1 mm: 2,5-3,5 kg/m ² Granule 2 mm: 3,5-5,0 kg/m ²
Uygulama	Mala ile
Kuruma süresi	3-4 saat, tam kuruma 24 saat
Ambalaj	25 kg plastik kova
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr