

Terramix, prefabrik beton, hafif beton, tünel kalıp, briket, tuğla ve benzeri yüzeyleri ince siva ile kaplamak veya tamir etmek için geliştirilmiş, organik ve hidrolik bağlayıcı, özel toz karışımdır. İç ve dış cephe duvar ve tavanlarda, boya veya duvar kâğıdı kaplamak için uygun, sağlam, düzgün, suya dayanıklı yüzey oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Terramix, el ile uygulandığı gibi, makine ile de uygulanabilir. Yüzey durumuna ve kullanım amacına yönelik farklı granülasyon yapılarında üretilmektedir.

ÜRÜN CİNSİ / KODU

Macun	77120
Macun Beyaz	77115
İnce	77140
Standart	77170
Kalın	77190
S	77195
R	77410

ÖZELLİKLER

- Hazır karışımdır.
- Kullanımı kolaydır.
- Düz yüzey oluşturur.
- Yüzeye mükemmel yapışır.
- Suya dayanıklıdır.
- Mükemmel eğilme-çekme sonucu verir.
- Darbeye dayanıklıdır, çatlamaz, dökülmez.

KULLANIM ALANI

Terramix S: 10-20 mm kalınlıkta tamirat veya siva yüzeyi oluşturmak içindir.

Terramix Kalın: 5-15 mm kalınlıkta tamirat veya siva yüzeyi oluşturulabilir.

Terramix STD: 3-5 mm kalınlıkta tamirat veya siva yüzeyi oluşturulabilir.

Terramix İnce: 1-3 mm kalınlıkta tamirat veya siva yüzeyi oluşturulabilir.

Terramix Macun: 0-2 mm kalınlıkta tamirat veya siva yüzeyi oluşturulabilir.

Terramix R: 3-10 mm kalınlıkta tamirat veya siva yüzeyi oluşturulabilir. Hızlı priz alma özelliğine sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Emici ve gözenekli yüzeyler Terramix uygulamasından önce su ile nemlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

Terramix türüne göre belli oranda su eklenerek yüksek devirli karıştırıcıyla 3-5 dakika karıştırınız. Karışım yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Fiziksel özellikleri arttırmak amacıyla Terramix içerisine 1/15 oranda sulandırılmış Terrabond A karışımı katılabilir.

UYGULAMA

Terramix, çelik mala ile uygulanır ve düzgün yüzey elde etmek için ahşap veya plastik mala ile perdahlanır. Perdahlama işlemi süresince yüzey su ile ıslatılmalıdır. Geniş yüzeylerde düzgün, eksiz sonlama elde etmek için son kat uygulaması ara verilmeden sürdürülmelidir. Özellikle sıcak ve kuru ortamlarda uygulamadan sonra ilk 48 saat yüzey prizlenmelidir. Uygulama yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C altında olmamalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terramix 25 ve 20 kg kraft torba ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Çimento esaslı sıva ve tamir harcı
Bileşim	Çimento, dolgu, organik bağlayıcılar ve katkılar karışımı
Görünüm	İnce, gri veya beyaz toz
Standardı	TS EN 1504-3 / Mayıs 2008
Yangına Tepki	Sınıf A1
Tüketim	1,7 kg/m ² /mm
Uygulama	Çelik mala
Depolama	6 ay, orijinal açılmamış ambalajlarda

Ürün Çeşidi	Karışım oranı	Uygulama Kalınlığı	Tüketim	Ambalaj
Terramix S	5-6 lt/torba	10-20 mm	1,8 kg/m ² /mm	25 kg
Terramix Kalın	5-6 lt/torba	5-15 mm	1,8 kg/m ² /mm	25 kg
Terramix STD	6-6,5 lt/torba	3-5 mm	1,8 kg/m ² /mm	25 kg
Terramix İnce	6-6,5 lt/torba	1-3 mm	1,8 kg/m ² /mm	25 kg
Terramix Macun	6-7 lt/torba	0-2 mm	1,7 kg/m ² /mm	20 kg
Terramix R	6-6,5 lt/torba	3-10 mm	1,8 kg/m ² /mm	25 kg

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr